

DYC シャシーグリース (自動車用シャシーグリース)

本グリースは、精製鉱油とカルシウム石ケンからなる淡黄褐色半固体状のグリースです。
 耐水性・耐荷重性及び粘着性に優れ、工業用・産業用の各種車両のシャシー部分の潤滑に適しています。

《特長》

- ◎付着力が強く耐水性に富み、水と接触する潤滑箇所に最適です。
- ◎耐荷重性能に富み、衝撃荷重にも耐えられます。
- ◎圧送性に富み、特に0号は集中給油用として最適です。
- ◎使用温度範囲
 -10℃～80℃

《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	0号	1号	2号
混和ちょう度(25℃)	K 2220	367	318	279
滴点 ℃	K 2220	102	106	107
銅板腐食(室温, 24h)	K 2220	緑色、黒色変化なし		
水洗耐水度(38℃, 1h) 質量%	K 2220	—	1	1
見掛け粘度(-10℃, 10S ⁻¹) Pa·s	K 2220	42.9	—	—
湿潤(49℃, 14日) 級	K 2220	—	A	A
水分 質量%	K 2220	0.1	0.3	0.4

《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
 また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。