《製品紹介》

大同油脂株式会社
東京都品川区西五反田7丁目1-9 TEL:03-3493-8601

DYC　マルチダイヤWBグリース（N）

（自動車用ホイールベアリンググリース）

本グリースは、精製鉱油とリチウム石ケンからなる黄土色半固体状のグリースです。
耐熱性・耐水性・耐漏洩性に優れ、ホイールベアリング用に最適なグリースです。

《特長》

◎高温安定性が良く、軟化流出しません。
◎耐熱性・耐水性に優れています。
◎使用温度範囲　　－20℃～150℃

《代表性状》

試　験　項　目			試験方法（JIS）	３　号
混和ちょう度（25℃）			K 2220 7.	225
滴　点		℃	K 2220 8.	205
離　油　度（100℃，24h）		質量%	K 2220 11.	0.1
水洗耐水度（79℃，1h）		質量%	K 2220 16.	1
漏えい度（104℃，6h）		g	K 2220 17.	0.3
低温トルク	（-20℃，起動ﾄﾙｸ）	mN・m	K 2220 18.	460
	（-20℃，回転ﾄﾙｸ）	mN・m	〃	67

《グリースの上手な管理》

◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
　また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。