

DYC マルチダイヤWBグリース(N) (自動車用ホイールベアリンググリース)

本グリースは、精製鉱油とリチウム石ケンからなる黄土色半固体状のグリースです。
耐熱性・耐水性・耐漏洩性に優れ、ホイールベアリング用に最適なグリースです。

《特長》

- ◎高温安定性が良く、軟化流出しません。
- ◎耐熱性・耐水性に優れています。
- ◎使用温度範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$

《代表性状》

試験項目	試験方法(JIS)	3号
混和ちょう度(25℃)	K 2220	225
滴点 $^{\circ}\text{C}$	K 2220	205
離油度(100℃, 24h) 質量%	K 2220	0.1
水洗耐水度(79℃, 1h) 質量%	K 2220	1
漏えい度(104℃, 6h) g	K 2220	0.3
低温トルク:(-20℃, 起動トルク) mN·m	K 2220	460
:(-20℃, 回転トルク) mN·m	〃	67

《グリースの上手な管理》

- ◎直射日光・高温環境での保管は避けて下さい。
- ◎開封後は、ごみや異物の混入を防ぐため使用後は蓋を必ず閉めて下さい。
また、開封したグリースは出来るだけ早く使用して下さい。
- ◎使い残したグリースは、油分離を防ぐためにも表面を平らにし、くぼみや空洞がないようにして下さい。

主な関係法令

消防法・労働安全衛生法・海洋汚濁防止法・化学物質管理促進法・下水道法・水質汚濁防止法・産廃物の処理及び清掃に関する法律

★代表性状値は、製品の改定により予告なく変更されることがあります。